

ADESTOR PP Perla / SP123 / GB62

Frontale

PP Perlato

Descrizione Film di polipropilene perlato lucido con vernice superficiale e orientamento biassiale. Forte, rigido e molto resistente alle alte temperature.

Colore Perlato

Finitura Lucido

Applicazioni Ideale per le etichette che devono essere durevoli e resistenti all'umido o ai componenti chimici (cosmetici e igiene personale). Anche indicato per l'etichettatura di frutta e verdura.

Stampabilità Adatto per la stampa su flexografica base solvente, flexografica UV, flexografica base acqua, tipografica (convenzionale e UV), offset convenzionale, offset UV, serigrafia, hot stamping.

Proprietà	Norma	Unità	Valore	Tolleranza
Grammatura	ISO 536	g/m ²	45.4	43.1-47.7
Spessore	ISO 534	µm	60	54-66
Lucido Gardner 45°	ASTM D 2457	%	63	≥ 50
Stabilità dimensionale 100°C 10min (long.)	ASTM D 1204	%	-4	± 4
Stabilità dimensionale 100°C 10min (trasv.)	ASTM D 1204	%	-1.5	± 1.5
Tensione superficiale	DIN 53364	dina/cm	≥ 38	
Trasmissione della luce	ASTM D 1003	%	20	≤23

Adesivo

SP123

Descrizione Adesivo acrilico superpermanente con alti valori di tack. Adatto per superfici difficili e rugose come legno, cartone e plastica (HDPE, PP, PVC e PET).

Scadenza Dalla data di fabbricazione, 2 anni rispettando le seguenti condizioni di stoccaggio: temperatura di 20°C e con umidità relativa del 50%.

Proprietà	Norma	Unità	Valore	Tolleranza
Adesione (Peel 180° 20'/acciaio inox.)	FTM 1	gf/cm	700	Min. 550
Tack (Quick Stick acciaio inox.)	FTM 9	gf/cm	450	Min. 400
Coesione (1kg, in ² /vetro)	FTM 8	min	100	Min. 60
Temperatura minima di applicazione		°C	+5	
Temperatura minima di servizio		°C	-20	
Temperatura massima di servizio		°C	+80	

Supporto

GB62

Descrizione Glassine bianca super calandrata studiata per applicazioni automatiche grazie alla particolare trasparenza, alla resistenza alla trazione e allo spessore regolare e uniforme.

Colore Bianco

Proprietà	Norma	Unità	Valore	Tolleranza
Grammatura	ISO 536	g/m ²	62	59-65
Spessore	ISO 534	µm	52	49-55

* Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso. Ultimo aggiornamento 31/05/2012.

* Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica.

La nostra fabbrica d'autoadesivi vanta le **certificazioni di Qualità e Ambientali ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 e EMAS**. I prodotti Adestor, inoltre, possono ordinarsi con le certificazioni **PEFC™ e FSC®** di Catena di Custodia.