



Date of issue : 05/01/2005  
Last. mod. date : 04/07/2008

**Product code****02102 RI-757/60 PP CAVITATED GLOSS WHITE TC AP 901 WG****Description**

Film di polipropilene top coated, con ottima tenuta di registro durante la stampa.

Stampabile in tipografia UV, serigrafia UV, rotocalco.

Adesivo permanente con ottima adesione su superfici apolari come PE e PP. Conforme alle norme BGVV e FDA (contatto indiretto sugli alimenti).

Indicato per etichette che richiedono una finitura di aspetto perlescente, come nel settore cosmetico.

**FRONTALE**

Tipo	Polipropilene top coated
Colore e Finitura	Bianco lucido
Peso	45 g/m <sup>2</sup>
Spessore	60 µ

**ADESIVO**

Sigla	AP 901
Tipo	Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.	-5°C
Temp. di Esercizio	-40°C/+120°C
Coesione	Alta
Tack FTM9	8 N/inch <sup>2</sup>
AdeFin FTM2	7 N/inch

**SUPPORTO**

Tipo	Carta glassine bianca
Colore e Finitura	Bianco
Peso	63 g/m <sup>2</sup>
Spessore	56 µ
Trasparenza	>47 %

**RESISTENZA CHIMICA**

Detersivi	Nessun effetto (24 Hrs)
Benzina	Nessun effetto (1 Hrs)
SAE20 Motoroil	Nessun effetto (24 Hrs)
10% HCl	Nessun effetto (10 min)
10% NH4OH	Nessun effetto (10 min)

**Storage**

I prodotti vanno conservati nel loro imballo originale sino al momento dell'uso, lontani da fonti di calore e dall'esposizione diretta del sole.

Le condizioni ideali del magazzino sono 22°C +/- 2° C di temperatura e 50% +/- 5% di umidità relativa.

I dati contenuti nella scheda tecnica sono tipici. Le informazioni sono date in buona fede ma non costituiscono garanzia. Gli acquirenti devono verificare attentamente l'idoneità del prodotto in relazione alle proprie specifiche finalità applicative. I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

Ritrama S.p.A.  
Ritrama S.p.A. Sassoferrato  
Coating Ricofin S.r.l.  
Ritrama S.A.  
Ritrama Ltd.(UK)  
Ritrama Inc. Minneapolis (USA)  
Ritrama Inc. Cleveland (USA)

Tel. +39 02 955 459 1  
Tel. +39 0732 97061  
Tel. +39 02 955 430 1  
Tel. +34 93 729 49 98  
Tel. +44 161 786 1760  
Tel. +1 612 378 2277  
Tel. +1 216 851 2300

info@ritrama.it  
info@ritrama.it  
info@ricofin.it  
ritrama@ritrama.es  
sales@ritrama.co.uk  
info@ritrama.com  
info@ritrama.com